

Технические условия на лом и отходы чёрных металлов, закупаемых на ОАО «ТАГМЕТ»

2А – Размеры куска не должны превышать 600x350x250 мм. Толщина металла должна быть не менее 8мм. Масса куска должна быть не менее 2кг. Трубы должны иметь наружный диаметр не более 150мм и толщину стенки не менее 8мм. Трубы с большим диаметром должны быть сплющены или разрезаны по образующей. Засорённость безвредными примесями не должна превышать 1% по массе.

2АШ – Кусковой лом переработанный на шредере. Плотность не менее 1000кг/м3. Засоренность безвредными примесями не более 1%.

2АН – Кусковой лом переработанный на пресс-ножницах. Размеры куска не более 600x350x250 мм. Толщина не регламентируется. Плотность не менее 860кг/м3. Засоренность безвредными примесями не более 1,5%.

3А – Размеры куска не должны превышать 800x500x500 мм. Толщина металла должна быть не менее 6мм. Масса куска должна быть не менее 1кг. Засорённость безвредными примесями не должна превышать 1,5% по массе. Трубы должны иметь наружный диаметр не более 150мм и толщину стенки не менее 6мм. Трубы с большим диаметром должны быть сплющены или разрезаны по образующей.

3А2 – Размеры куска не должны превышать 1500x500x500 мм. Толщина металла должна быть не менее 4мм. Масса куска должна быть не менее 1кг. Засорённость безвредными примесями не должна превышать 1,5% по массе.

4А – Мелкие кусковые отходы метизного и др. производства. Размеры куска не должны превышать 200x150x100 мм. Толщина металла должна быть не менее 6мм. Масса куска должна быть не менее 0,025кг, но не более 20кг. Засорённость безвредными примесями не должна превышать 0,5%.

5А – Негабаритный лом. Размеры длиной не более 10м. Масса куска не более 10 тонн. Толщина металла должна быть не менее 4мм и не более 200мм. Засорённость безвредными примесями не должна превышать 3%. Трубы диаметром более 200мм не должны быть длиной свыше 6 м, на каждой единице должны быть прорезаны отверстия $d=80-120\text{мм}$ для стропления крюковыми стропами от центра по 1,5м, толщина металла должна быть не менее 6мм. Трубы должны быть очищены от битума, смолы и грязи. Полосы металла по длине не должны превышать 6м и должны быть увязаны в пакеты (укручиваться проволокой в 4 местах).

12А – Легковесный лом. Размеры не должны превышать 3500x2500x1000 мм. Засорённость безвредными примесями не должна превышать 2% по массе.

14А, 15А – Стальная стружка, высечка. Длина витка не должна превышать 50 и 100мм соответственно. Не допускаются кусковые отходы и лом. Масса высечки должна быть не более 0,05кг. Суммарное содержание безвредных примесей и масла не должно превышать 3% по массе.

17А-19А – Куски машинных чугунных отливок, чушки вторичного литейного чугуна. Размеры куска не более 1000x500x500 мм и массой не более 1 тонны. Засорённость безвредными примесями не должна превышать 2% по массе.

5АЖД1 – Рельсы, колёсные пары (колёсные диски и оси от ж/д вагонов). Размеры не регламентируются. Засорённость безвредными примесями не должна превышать 1% по массе.