

Обозначения по ГОСТ 2787	Обозначения по ТУ завода	Требования к размерам и массе по ТУ 0781-04-70067945-2009
3А	3АН	Кусковой лом после переработки на пресс-ножницах с подпрессовкой. Размеры куска не более 800х500х500 мм. Толщина металла не регламентируется. Засоренность безвредными неметаллическими примесями не более 3 %
	3А	Кусковой лом. Размеры куска не более 800х500х500 мм. Толщина металла не менее 4 мм. Остальные требования согласно ГОСТ2787-75
6А	6А	Согласно ГОСТ 2787-75
8А	8А	Пакеты должны быть изготовлены из чистых листовых, полосовых, сортовых металлоотходов и отходов трубного производства и иметь размеры не более 500х500х600 мм. Масса пакетов должна быть не более 300 кг. Остальные требования согласно ГОСТ 2787-75
9А	9А	Пакеты должны иметь размеры не более 750х750х800 мм. Пакеты должны быть спрессованы из легковесного лома и отходов. Не допускается стружка, а также прессование луженого, оцинкованного, эмалированного, покрытого другими цветными металлами, металлолома. Остальные требования согласно ГОСТ 2787-75
5А	5АЖ1	Накладки, подкладки, костыли, рельсы, разделанные колесные пары. Размеры куска не более 1500х500х500 мм. Засоренность не более 2 %
	5АЖ2	Тележки, стрелочные переводы, неразделанные колесные пары, рельсы, сцепки. Размеры отдельного куска более 1500х500х500 мм. Засоренность не более 2 %.
	5А1	Кусковой лом. Размеры куска не более 1500х500х500 мм Толщина металла не менее 4 мм. Засоренность не более 2 %
	5А2	Кусковой лом. Размеры куска не более 800х2000х1000 мм. Толщина металла не менее 4 мм. Засоренность не более 2 %
	5АН	Однородный кусковой лом, подготовленный для ножничной резки (балки, швеллера, уголок и т.д.) длина от 3000 мм до 8000 мм. Толщина стенки до 4 мм
	5АМ	Партии, содержащие три или более видов металлолома, в смешанном состоянии.
11А,12А		Согласно ГОСТ 2787-75

Во всех вышеперечисленных видах не допускается присутствие и переводится в засор: траки (марганец-содержащие); троса; проволока; трансформаторные листы; тормозные колодки с накладками (накладки должны быть удалены); диски сцепления с накладками (накладки должны быть удалены); глушители; фильтры масляные; оцинкованное железо; обрешиненные изделия; взрывоопасные предметы; лом; якоря и корпуса от электродвигателей с примесью цветных металлов. Лом, имеющий бетонные заполнения или наплывы, неметаллические предметы (беюн, кирпич, дерево и т.д.), асбестосодержащие элементы.

Общее требование к принимаемому лому черных металлов: уровень радиационного фона не должен превышать 0.02 мкр/ч; обезвреженный от огне-взрывоопасных предметов.

При поставке в одном транспортном средстве двух видов металлолома в несмешанном состоянии приемку производят по видам, с определением массы каждого вида взвешиванием. При этом, поставщик обязан в отгрузочных документах указать виды отгруженного металлолома и его массу. В случае отсутствия такого разделения, либо разделение лома будет ненадлежащим, приемка и оплата производится по цене низшего вида лома.

Условия поставки - автомобильным и железнодорожным транспортом за счет «Поставщика».

Реквизиты Грузополучателя:

Ст. Милохово, Московской ж.д., код. 172404

Код предприятия: 2858, ОКПО 70067945, ИНН7721261080

Грузополучатель: ГУП «ЛПЗ»

Адрес доставки: 215805, Смоленская обл., г. Ярцево, ул. 1-ая Литейная, стр.3, производственный комплекс ГУП «ЛПЗ»